

# Gold Star

Lesklý- B27- Hedvábný lesk B290 - Matný B292

## VLASTNOSTI

Teměř bez  
zápachu



Rychleschnoucí,  
po 2  
hodinách  
prolakovatelný



Velmi vysoká  
plnivost  
a odolnost  
proti otěru



Použitelné na  
základním  
nátěre PRIM  
SEALER, PRIM  
GOLD



## URČENÍ ÚČELU

Pro všechny  
druhy parket  
(evropské  
a exotické)



## ÚČEL POUŽITIA A POPIS:

- GOLD STAR je jednosložkový čistě polyuretanový vodou ředitelný lak.
- GOLD STAR se produkuje na základě vysoce hodnotných živíc.
- GOLD STAR je téměř bez zápachu a může se použít bez váhání také při procitlivěnosti. Přilehlé prostory se dají během lakování normálně používat.
- GOLD STAR je vhodný pro lakování poslední vrstvy parketových podlah všeho druhu (evropské a exotické dřeviny). Při vzácných dřevinách poraďte se prosím s oddělením prodeje.
- GOLD STAR se nesmí nanést přímo na starý lak.
- K dispozici ve verzi hedvábné-matný a matný.
- Prodejní jednotka: 6 x 1 ltr. kanistr  
2 x 5 ltr. kanistr

## Příprava Parketové Podlahy:

- Na nové nebo staré parketové podlahy se musí uskutečnit teprve základné broušení (zrno 24-36). Pak se udělá další broušení (zrno 50-60). Pak se parketová podlaha vytmelí tmelem HOLZKITTLÖSUNG (B61) nebo PRO FILLER (B617), nakonec následuje jemné broušení (zrno 100-120).
- Parketová podlaha musí být úplně čistá a suchá (vlhkost může mít hodnotu max. 10%) a musí být zbavená stop po vosku nebo jiných znečištění.
- **DŮLEŽITÉ:** Při podlahovém topení a při renovaci se velmi doporučuje základný nátěr. Prim Sealer (Prim Gold).

## Prostředky proti škůdcům:

- Aplikovat se mají jen výrobky, které byli testované firmou BLANCHON.

## Mořidlo na dřevo:

- Parkety se můžou mořit mořidlem HOLZBEIZE BLANCHON (B65/B66) nebo ANTIK-VEREDELER (B660) (prostředek na zušlachteni). Když se používá mořidlo HOLZBEIZE BLANCHON (B65/B66) nebo ANTIK-VEREDELER (B660) musí se tyto před lakováním poslední vrstvy s lakem GOLD-STAR zafixovat vrstvou základného nátěru, obsahujícího rozpouštědlo (B-801). Když se používají světlé odstíne mořidla, třeba dbát o zvýraznění kresby dřeva základným nátěrem (zároveň změna odstínu moření!). Nanášet jen valčíkem. Pak následuje poslední lakování v 2 vrstvách s jedním broušením před poslední vrstvou laku.

## Základný nátěr:

- Máte možnost nanést PRIMSEALER (B842), Prim Gold, nebo rozpouštědlový základ (B-801).

## Zpracování a Použití:

- Před použitím kanistrem dobře zatřepat (promíchat).
- GOLD STAR je připraven k použití, není potřebné ředění.

## Použití:

- Při nanášení nesmí teplota místnosti při podlahy být nižší jako 12°C a relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 85%. Nenanést na dřeviny, kterých vlhkost překračuje 10%. Používat jen v dobře větráných místnostech.
- GOLD STAR se dosyta nanášá dlouhosrstým valčíkem v 2 nebo 3 vrstvách.
- Když se pracuje bez základního nátěru, je možné nanášet lak taktéž nehrdzavející špachtli (2x křížový pohyb).
- Při buku, nebo javoru je třeba se vyhnout špachtlování (stopy po špachtli kvůli tříslovině dřeva).
- Odporučuje se broušení (mezi brus) před konečným lakováním poslední vrstvy.
- Sušení mezi dvěma vrstvami by nikdy nemělo trvat déle jako 12 hodin, jinak je potřebné broušení před dalším lakováním.

## Čištění pracovního náradí:

- Takto chráníme životné prostředí:
- Po nanášení třeba všechny pracovní nástroje starostlivě v nádobce s trochu vodou oplachovat.
  - Nechat jich dobře uschnout.
  - Vodu nechte odparit.
  - Usazený kal odstranit do smetníku.
  - anistr třeba po použití dobře uzavřít.
  - Prázdný kanistr třeba náležitě likvidovat. Zbytky výrobku nevypouštět do odpadové vody.

## Sušení, vytvrzování a využití:

- Bezprašné: cca. 20 minut (prachu-suchý).
- Další zpracování (zdrsnění nebo dodatečná vrstva): 2 hodiny za normálních okolností.

- Mezi dvěma vrstvami sušení nesmí překročit 12 hodin.
- Opatrně schůdný po cca. 24 hodinách.
- Pro optimální sušení postarat se o dostatečný přísuv kyslíku. (otevřít okno).
- Definitivně vytvrzení : 5 až 8 dní.
- Třeba dbát o to, aby se činilo několik opatření v prvních dnech (např. nezakryt parkety fólií a nevyložit koberec před uplynutím 10 dní).

## SPOTŘEBA:

- Cca. 9 -11 m<sup>2</sup> na liter a vrstvu.

## TRVANLIVOST A USKLADNENÍ:

- Nejméně 1 rok v originálním balení.
- Po použití starostlivě uzavřít nádobu.
- Skladování výrobku v suchých, chladných a dobře větraných místnostech při teplotě prostoru aspoň +5°C.
- GOLD STAR není hořlaví.
- Chránit před mrazem a vedrem (také během přepravy).

## Čistění a ošetřování

- Podrobné údaje k speciálně laděnému ošetřovacímu systému BLANCHON naleznete v našem separátním návode na ošetřování hotových podlah.

## Renovace

- Před každou renovací starého posledního lakování s GOLD STAR musí se dřevo úplně obrousit (vid' odstavec PRÍPRAVA PARKETOVÉ PODLAHY).
- Při renovaci velkoplošných dřevěných parket třeba se bezpodmínečně poradit s oddělením prodeje.

Technický Údaje	
Určení Účelu	Lakování poslední vrstvy parketových a dřevěných podlah
Typ živice	Polyuretan na bázi vody
Klasifikování Afnor VOC:	Skupina 1, třída 7b2
Hustota	1,03 (při 20°C, podle NFT 30020)
Viskozita	140 centipoises (BROOKFIELD T3)
Předepsané informace	Informace získáte z příslušní bezpečnostní karty EÚ. Tuto kartu můžete si u nás vyžádat anebo si ji prozřít na naši internetové stránce <a href="http://www.blanchon.cz">www.blanchon.cz</a> , <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> v rubrice EÚ karty z bezpečnostními údaji.
Fluidita	35 sekund (podle NFT 30014 CA č. 4 při 20°C)
Brousitelnost a přetíratelnost	Po 2 hodinách, v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu.
Oderu-vzdornost (Taber)	Ztráta hmotnosti úbytek laku 25 mg, brusný kameň CS 10, 1000 otáček, 1 kg.
Pevnost proti nárazu	50 cm (trn 400 g. podle NFT 30039)
Odolnost proti vrypu	Kolík 7 H
Odolnost proti chemikáliím	Rostlinný olej, aceton, alkohol 40°, voda, káva, čaj, inkoust žádné poškození (test po 20 dnech sušení podle NFT 30053) Vyhýbat se výrobkům s obsahem čpavku!

Platné od: 19.02.2008

Nahoře uvedené poznámky k zpracování třeba brát jako nezávazné doporučení.

Zakládají se na našich doposud získaných zkušenostech z praxe a mají ulehčit a podporovat práci uživatele.

Kvůli rozmanitosti poměru v praxi se nemůžou uplatnit žádné záruky a nároky z ručení. Vydáním této technické informace ztrácejí platnost všechny předtím vydané poznámkové kartičky, týkající se techniky použití, a informace o výrobcích.

BLUMOR LACKE GmbH  
Kossmannstraße 19  
D-66119 Saarbrücken  
Tel.: 0681/ 8579 404  
Fax: 0681/ 8579 405  
[www.blumor.de](http://www.blumor.de)



BLANCHON S.A.  
28, rue Charles Martin - BP 105  
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)  
Tél. 04 72 89 06 00 - Fax 04 78 70 07 18  
Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09  
Fax: (0033) 472 89 06 02