

# Initial®

## B 240 hedvábním leskem - B241 matný

### ÚČEL POUŽITÍ A POPIS:

- INITIAL® je vodní-polyuretanový prostředek pro lakování poslední vrstvy na bázi vody, kterého technické výkony a složení odpovídají nej přísnějším ekologickým kritériím. Výrobek obsahuje méně jako 2% prchavý organický sloučeniny (VOC) podle směrnice 2004/42/EG, odpovídá ekologickým požadavkům evropský Eko -značky a splňuje evropskou normu EN 71.3, která dbá o lidi a životné prostředí.
- INITIAL® ideálně zvýrazňuje světlé dřeva tím, že zachovává původní barevný odstín.
- K výrobě INITIAL® se používá nová technologie. Výsledkem je mimořádná velká plnivost, přes kterou je výrobek osobitně vhodný na použití ve třech vrstvách (nebo v 2 vrstvách na základním nátěru PRIM´SEALER (B842) PRIM GOLD).
- INITIAL® se hodí pro lakování poslední vrstvy všech řádně připravených parketových podlah (vid' odstavec PŘÍPRAVA PARKETOVÉ PODLAHY) v obývacích pokojích a jídelnách, na schodech, atd. a může se nanášet na všechny druhy dřeva, které se obvykle používají pro parketové podlahy (není vhodný na ořechové dřevo, ani po nanesení základního nátěru. Při vzácných exotických dřevinách se třeba poradit s oddělením prodeje.
- INITIAL® je k dispozici ve verzích hedvábně-matný a matný.
- Prodejní jednotka: 2 x 5 ltr. kanistr

### PŘÍPRAVA PARKETOVÉ PODLAHY:

- Na nové nebo staré parketové podlaze se musí teprve uskutečnit základní broušení (zrno 24-36). Pak se udělá dodatečně broušení (zrno 50-60). Následně se parketová podlaha vytmelí tmelem HOLZKITTLÖSUNG (B61) nebo PRO FILLER (B617), nakonec následuje jemné broušení (zrno 100-120).
- Parketová podlaha musí být úplně čistá a suchá (vlhkost může mít hodnotu max. 10%) a musí být zbavená stop po vosku nebo jiných znečištění.
- **DŮLEŽITÉ:** Při podlahovém topení a při renovaci se velmi doporučuje základný nátěr.

### Prostředky proti škůdcům:

- Aplikovat se mají jen výrobky, které bilí testované firmou BLANCHON.

### Mořidlo na dřevo:

- Parkety se dají mořit mořidlem HOLZBEIZE BLANCHON (B65/B66) nebo ANTIK-VEREDELER (B660) (prostředek na zušlechtnění). Když se používá mořidlo HOLZBEIZE BLANCHON (B65/B66) nebo ANTIK-VEREDELER (B660) musí se tito před lakováním poslední vrstvy s INITIAL® zafixovat vrstvou základního nátěru, obsahujícího rozpouštědlo. Když se používají světlé odstíny mořidla, třeba dbát o zvýraznění kresby dřeva základním nátěrem (zároveň změna odstínu moření!). Nanášet jen valčíkem. Potom následuje poslední lakování ve dvou vrstvách s jedním obroušením, před poslední vrstvou laku.

### Základní nátěr:

- Máte možnost nanášet PRIM´SEALER (B842)PRIM GOLD před lakováním.

### Zpracování a využití:

- Před použitím kanistrem dobře zatřepat (promíchat).
- INITIAL® je připraven k použití, ne jej potřebné ředit.
- Při aplikování by teplota místnosti při podlaze neměla být pod 12°C, a relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 85%.
- Nenášet na druhy dřeva, kterých vlhkost je vyšší jako 10%.
- Používat jen v dobře větraných místnostech. Rostliny a akvária se musí odstranit z prostoru, ve kterých se zpracovává výrobek.
- Za normálních podmínek použití se ukazuje dobrý výsledek se 2 vrstvami INITIAL® na tvrdých dřevěch, na pórovitých nebo silně sajících dřevěch budou ale potřebné 3 vrstvy. Při některých třídách smrkového dřeva se doporučují dokonce 4 vrstvy.
- INITIAL® se nanáší s valčíkem (zvlášť pře lakování poslední vrstvy parket) v rovnoměrných a velmi sytých vrstvách (na malých plochách se dá použít aj nerezová špachtle). Mírně mléčný vzhled tekutého výrobku zmizne za několik minut při schnutí. Možné je i aplikování v 2 vrstvách na PRIM´SEALER B842.
- Odporují se broušení (mezi-brus) před nanášením poslední vrstvy.
- Sušení mezi dvěma vrstvami by nikdy nemělo trvat déle jako 24 hodin, jinak je potřebné broušení před dalším opracováním.

## VLASTNOSTI

**EÚ Značka  
Životního  
Prostředí  
FR/07/011  
FR/33/011**

**Vynikající plnivost**

**Velmi  
velká odolnost  
proti otěru**

**Zachová přírodní  
barevný odstín  
dřeva**

**Prolakování po 3  
hodinách**

## Určení Účelu

**Lakování poslední  
vrstvy pro všechny  
parketové  
a dřevěné podlahy  
– také pro exotické  
dřeviny**

**Aplikovatelný na  
základní nátěr  
PRIM´SEALER  
,PRIM GOLD**

## Čištění pracovního nářadí

nástroje starostlivě v nádobě s velmi malým množstvím vody umýt.

- Nechte jich dobře uschnout.
- Vodu nechejte odpařovat.
- Usazený kal odstranit do smetníků.
- Výrobek je nutno po použití dobře uzavřít.
- Prázdný kanistr třeba náležitě zlikvidovat. Zbytky výrobku nevypustit do odpadové vody.



## Sušení, vytvrzování a využitelnost :

- Bezprašné: cca. 45 minut za normálních podmínek.
- Další zpracování, zdrsnění nebo dodatečná vrstva: cca. 3 hodiny za normálních podmínek.
- Mezi dvěma vrstvami sušení nesmí překročit 24 hodin.
- Pro optimální sušení postarat se o dostatečný přívod kyslíku. (otevřít okno)
- Opatrně shodný po cca. 24 hodinách za normálních podmínek.
- Definitivně vytvrzení: 5 až 8 dní.
- Třeba dbát o to, aby se činilo několik opatření v prvých dnech (např. nezakrýt parkety fólií a nevyložit koberec před uplynutím 10 dní).

## Spotřeba:

- Cca. 8-10 m<sup>2</sup> na liter a vrstvu.

## Trvanlivost a uskladnění:

- Nejméně rok v originálním balení.
- Po použití starostlivě uzavřít nádobu.
- Skladování výrobku v suchých, chladných a dobře větraných místnostech při teplotě prostoru aspoň +5°C.
- Chránit před mrazem a horkem (aj během přepravy).

## Čištění a Ošetření:

- Podrobné údaje k speciálně laděnému ošetřovacímu systému BLANCHON nacházejte v našem separátním návodu na ošetřování lakovaných podlah.

## Renovace

- Před každou renovací starého posledního lakování s INITIAL<sup>®</sup> musí se dřevo úplně obrousit (viz odstavec PŘÍPRAVA PARKETOVÉ PODLAHY).

Technický údaje	
Určení účelu	Lakování poslední vrstvy pro všechny parketové a dřevěné podlahy
Typ Živice	Polyuretanové živice na báze vody
Klasifikování Afnor VOC	Skupina 1, třída 7b2
Hustota složky A	1,05 (při 20°C, podle NFT 30020)
Viskozita	140 centipoise (BROOKFIELD)
Předepsané informace	Informace získáte z příslušné bezpečnostní karty EÚ. Tuto kartu můžete si u nás vyžádat nebo si jí prozít na naší internetové stránce <a href="http://www.blanchon.cz">www.blanchon.cz</a> <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> v rubrice EÚ karty z bezpečnostními údaji.
Žádné míchaní	Připravené k použití
Brousitelnost a přetíratelnost	Cca. 3 hodiny, v závislosti od teploty místnosti a vlhkosti vzduchu.
Otěruvzdornost (TABER)	Ztráta hmotnosti: 45 mg (brusný kameň CS 10, 1000 otáčok, 1 kg).
Pevnost proti nárazu	>50 cm (trn 400 g. podle NF T 30039)
Odolnost proti vrypu	Kolík 7 H
Odolnost proti chemikáliím	Rostlinný olej, aceton, alkohol 40°, voda, káva, čaj, atrament: žádné poškození (test po 20 dní schnutí podle NFT 30053) Vyhnout se výrobkům s obsahem čpavku!

## Ú ZNAČKA ŽIVOTNÉHO PROSTŘEDÍ

EÚ značka životního prostředí je určený pro interiérové barvy a laky, které splňují podmínky systému spolčenstva pro životné prostředí pro udělení značky životného prostředí.

Číslo zápisu: FR/07/011 – FR/33/011 - Velmi vhodný na použití v interiéru - omezený obsah nebezpečných látek - zanedbatelný obsah ředidel.

Další informace o EÚ značce životního prostředí se dozvíte na internetové stránce <http://europa.eu.int/ecolabel> nebo u

AFAQ AFNOR Certification - 11 Av.Francis de Pressensé - F-93571 ST. DENIS LA PLAINE Cedex.

Platné od: 19.02.2008

Výše uvedené poznámky k zpracování třeba brát jako nezávazné doporučení.

Zakládají se na našich doterejších zkušenosti z praxe a mají ulehčit a podporovat práci uživatelů.

Kvůli rozmanitosti poměrů v praxi se nemůžeme uvolnit žádné záruky o nároku z rušení. Vydáním této technické informace ztrácí platnost všech před tím vydané poznámkové

BLUMOR LACKÉ GmbH

Kossmannstraße 19  
D-66119 Saarbrücken  
Tel.: 0681/ 8579 404  
Fax: 0681/ 8579 405  
[www.blumor.de](http://www.blumor.de)



BLANCHON S.A.

28, rue Charles Martin - BP 105  
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)  
Tél. 04 72 89 06 00 - Fax 04 78 70 07 18  
Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09  
Fax: (0033) 472 89 06 02